

## Таблица

Пороки древесины и дефекты обработки		Сорт А под прозрачное покрытие	Сорт В под непрозрачное покрытие	Сорт С под непрозрачное покрытие
СУЧКИ	Здоровые светлые и темные сросшиеся	Допускаются	Допускаются	Допускаются
	Здоровые всех видов с трещинами	Допускаются в количестве до 3 и не более 1-го со сквозной трещиной	Допускаются здоровые с несквозными трещинами; со сквозными трещинами – 3 шт. на пог.м.	Допускаются
	Частично сросшиеся	Допускаются сросшиеся не более ½ диаметра сучка	Допускаются сросшиеся более, чем ½ диаметра сучка	Допускаются
	Черные	Допускаются диаметром до 10 мм	Допускаются	Допускаются
	Загнившие, гнилые и табачные	Не допускаются	Допускаются диаметром до 30 мм в количестве 1 шт. на 1 пог.м.	Допускаются
	Несросшиеся, выпадающие, а также отверстия от выпавших сучков	Допускаются выпавшие на шипе и кромке паза диаметром менее 10 мм не более 1 шт. на изделие, а также отверстия от выпавших сучков диаметром до 3 мм	Допускаются выпавшие на шипе и кромке паза диаметром до 20 мм не более 2 шт. на изделии, а также отверстия от выпавших сучков диаметром до 5 мм на лицевой поверхности 1 шт. на изделии	Допускаются отверстия диаметром более 20 мм
	Окруженные корой	Допускаются сучки диаметром до 10 мм 1 шт. на 1 пог.м.	Допускаются сучки диаметром до 10 мм 2 шт. на 1 пог.м.	Не ограничиваются
ГЛАЗКИ		Допускаются	Допускаются	Допускаются
ГНИЛЬ ТВЕРДАЯ СВЕТЛАЯ		Не допускается	Допускается	Допускается
ОБЗОЛ		Не допускается	Допускается невидимый при сборке (очищенные от коры)	Допускается с не лицевой стороны до паза гребня или четверти (очищенные от коры)
ЧЕРВОТОЧИНА		Не допускается	Допускается диаметром не более 5 мм 1 шт. на 1 пог.м.	Допускается
Грибные ядовитые пятна, заболонные грибные и химические окраски, побурение, ложное ядро, синева		Не допускаются	Допускаются общей площадью от площади п/м не более 50%	Не ограничиваются
ТРЕЩИНЫ ПЛАСТЕВЫЕ СКВОЗНЫЕ		Допускаются с выходом в торец не более 100 мм	Допускаются 100-200 мм	Не ограничиваются
ТРЕЩИНЫ ПЛАСТЕВЫЕ НЕСКВОЗНЫЕ		Допускаются длиной 100мм на изделии	Допускаются	Не ограничиваются
СЕРДЦЕВИНА		Допускается не более 500 мм на 1 п.м.	Допускается	Допускается

СМОЛЯНЫЕ КАРМАШКИ	Открытые – допускаются 1 шт. на изделии. Прикрытые - допускаются 2 шт. на п.м.	Допускаются	Допускаются
ПРОРОСТЬ (ВРОСШАЯ КОРА)	Допускается длиной не более половины ширины доски	Допускается до 100 мм в количестве 1 шт. на изделии	Не ограничивается
Покоробленность (отклонение от плоскости) не должно быть более:	Для досок пола 3,0 мм на 1 п.м. длины пиломатериала и 2,0 мм по ширине. Для плинтусов, наличников и обшивок, отклонение от плоскости считают допустимым, если оно устраняется легким прижатием к ровной поверхности.		
Вырывы, выхват, зацеп, скол, зазор, вмятина, выщербина	Не допускаются глубиной более 0,5 мм	Не допускаются глубиной более 3 мм	Не допускаются глубиной более 5 мм
Бахрома, ворсистость, непрострог	Не допускается	Не допускается	Допускается до 100 мм на изделии
Сколы и вырывы на гребне	Допускаются не более 1 повреждения глубиной не более ½ размера гребня на изделии	Допускаются не более 3 повреждений глубиной не более ½ размера гребня на изделии	Допускаются
ВОЛНИСТОСТЬ НА ПОВЕРХНОСТИ	Не допускается	Допускается незначительная	Допускается
НЕПРОСТРОГ КРОМКИ И ГРЕБНЯ	Не допускается	Допускается непрострог гребня	Допускается
НЕДОПРЕСОВКА КЛЕЕВОГО ШВА	Допускается не более 0,5 мм (при длине шипа 10 мм)	Допускается не более 0,5 мм (при длине шипа 10 мм), а более 0,5 мм до 1,5 мм (при условии заделки шпатлевкой)	
СКОЛ ШИПА	Не допускается	Допускается глубиной более 3 мм – 2 шт. на изделии (при условии заделки шпатлевкой)	